

Wijzopox Inwasmortel EW



Producttypering

Waterverdunbare, twee componenten egalisatiemortel op basis van epoxy.

- Zeer gemakkelijk verwerkbaar
- Goede hechting op draagkrachtig beton

Toepassing

Buiten
Binnen

Voor het egaliseren en inwassen van beton en andere steenachtige ondergronden in twee componenten systemen.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren

Grijs

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Twee componenten epoxy
Dichtheid bij 20 °C	Ca. 1,30 kg/dm ³ (gemengd product)
Vaste bestanddelen	Ca. 78 volume % (= 85 gew. %)
Droogtijd	Droogtijd (20 °C / 65 % R.V.): ca. 24 uur; daarna overschilderbaar met muurverven, polyurethaan en epoxy coatings.

Verwerking

Applicatie	Spaan, Spons(bord)
Verdunning	Water (max. 5 %).
Reiniging	Water en/of Wijzonol Verdunning EP.
gereedschap/apparaat	
Verwerkingstemperatuur / R.V.	Min. 5 °C - max. 25 °C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85 %.
Praktisch rendement	Ca. 2,6 kg/m ² , bij een natte laagdikte van 2 mm.
Laagdikte	Maximaal 5 mm (nat) per laag.
Mengverhouding	95 Gewichtsdel component A en 5 gewichtsdel component B
Mengwijze	A en B component mechanisch mengen tot een egale grijze kleur, maximaal 5% water toevoegen.
Potlife bij 20 °C	Voor 5 kg ca. 45 minuten
Voorzorgmaatregelen	Bij applicatie en droging voldoende ventileren. Maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen als handschoenen, veiligheidsbril, geschikte schoenen, beschermende crèmes en kleding e.d.

De te behandelen ondergrond reinigen, ontvetten, schuren en stofvrij maken. Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond of onder vochtige omstandigheden.

Milieu en gezondheid

Vlampunt	Component A > 65 °C, component B > 65 °C
----------	--

Wijzopox Inwasmortel EW

Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.
--------------------------	---

Artikelgegevens

Verpakkingen	5 kg
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	6 Maanden (in onaangebroken verpakking)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.

Wijzonol Bouwverven B.V.
onderdeel van Koninklijke
Van Wijhe Verf
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

T: 038 429 11 00
F: 038 429 11 49

info@wijzonol.nl
www.wijzonol.nl

KvK Zwolle 05063228