

Oplosmiddelvrije, thixotrope, twee componenten primer op basis van epoxy.

- Uitstekende hechting op gladde / gesloten ondergronden
- Goed standvermogen op verticale vlakken
- Goed verwerkbaar
- Oplosmiddelvrij

Als hechtlaag onder coatings op vloer- en wandtegels, glad (prefab)beton en steenachtige ondergronden.
Geschikt op horizontaal, verticaal en hangend werk.

Kleuren Transparant

Bindmiddel	Twee componenten epoxy
Dichtheid bij 20 °C	Ca. 1,14 kg/dm ³ (gemengd product)
Vaste bestanddelen	Ca. 100 volume % (= 100 gewichts %)
Droogtijd	Droogtijd (20 °C / 65 % R.V.): stofdroog na ca. 6 uur; overschilderbaar na 16 uur (of een mortel direct 'nat in nat') tot maximaal 24 uur; beloopbaar na 16 uur.
Overschilderen	Bij overschilderen na 24 uur de coating voorbehandelen d.m.v. mechanisch schuren. De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de aangebrachte laagdikte en de omgevingstemperatuur tijdens en na de applicatie.
Glansgraad	Hoogglans, ca. 85 G.U. bij 60 °

Applicatie	Kwast, Roller
Verdunning	Gebruiksklaar, niet verdunnen.
Reiniging	Wijzonol Verdunning EP.
gereedschap/apparatuur	
Verwerkingstemperatuur / R.V.	Min. 10 °C - max. 30 °C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid min. 50 % tot max. 85 %.
Theoretisch rendement	4,4 m ² /kg
Praktisch rendement	Ca. 220 g/m ² (4,4 m ² /kg), afhankelijk van o.a. de porositeit en structuur van de ondergrond en de applicatiemethode. Het juiste verbruik kan d.m.v. applicatie op een proefvlak vastgesteld worden.
Laagdikte	200 micrometer droge laagdikte (= ca. 200 micrometer natte laagdikte)
Mengverhouding	74,6 Gewichtsdelen component A en 25,4 gewichtsdelen component B
Mengwijze	A en B component mechanisch mengen tot een homogeen mengsel.
Potlife bij 20 °C	Voor 100 g gemengd product ca. 50 min.
Voorzorgmaatregelen	Bij applicatie en droging voldoende ventileren. Maak gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen als handschoenen, veiligheidsbril,

Wijzopox Primer T

geschikte schoenen, beschermende crèmes en kleding e.d.

Milieu en gezondheid

Flampunt

Component A > 60 °C, component B > 60 °C

Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

EU grenswaarde VOS

EU-grenswaarde voor dit product A/j: 500 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS.

BREEAM

Het product mag worden toegepast volgens de BREEAM International New Construction. Conform de eisen HEA 9, benodigd bewijsmateriaal – opleverfase: C 1.1 t/m 1.8, wordt ter ondersteuning van de verantwoording:

1. Het VOS (Vluchtige Organische Stof)-gehalte berekend uit de receptuur.
2. Het product ingedeeld in de categorieën zoals vermeld in de Europese Decopaint Directive 2004/42/EC – Bijlage 2: Emissienorm voor verven, lakken en vernissen fase 2.
3. EU-grenswaarde voor dit product A/j: 500 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS.

De hierboven gevolgde geharmoniseerde procedure hanteren wij op advies van de Dutch Green Building Council.

Artikelgegevens

Verpakkingen

1 kg, 5 kg

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

6 Maanden (in onaangebroken verpakking)

Wijzopox Primer T

Systeemopbouw

Nieuw, buiten, onbehandeld, steenachtig

- loszittende delen en eventueel aanwezige cementhuid verwijderen
- reinigen/ontvetten
- waar nodig reparaties uitvoeren
- het geheel behandelen met Wijzopox Primer T
- het geheel behandelen met Wijzopox of Wijzodur coatings
- het geheel behandelen met Wijzodur coatings

Nieuw, buiten, onbehandeld, steenachtig

- loszittende delen en eventueel aanwezige cementhuid verwijderen
- reinigen/ontvetten
- waar nodig reparaties uitvoeren
- het geheel behandelen met Wijzopox Primer T
- het geheel behandelen met Wijzopox Vloercoating SF, instrooien met kwartszand
- het geheel behandelen met Wijzodur coatings

Nieuw, binnen, onbehandeld, steenachtig

- loszittende delen en eventueel aanwezige cementhuid verwijderen
- reinigen/ontvetten
- waar nodig reparaties uitvoeren
- het geheel behandelen met Wijzopox Primer T
- het geheel behandelen met Wijzopox of Wijzodur coatings
- het geheel behandelen met Wijzopox of Wijzodur coatings

Nieuw, binnen, onbehandeld, steenachtig

- loszittende delen en eventueel aanwezige cementhuid verwijderen
- reinigen/ontvetten
- waar nodig reparaties uitvoeren
- het geheel behandelen met Wijzopox Primer T
- het geheel behandelen met Wijzopox Vloercoating SF of Wijzopox Dekverf EWN, instrooien met kwartszand
- het geheel behandelen met Wijzopox of Wijzodur coatings

Bestaand, buiten, behandeld, steenachtig

- loszittende delen en ondeugdelijke verflagen verwijderen
- reinigen/ontvetten en grondig schuren/matteren
- waar nodig reparaties uitvoeren

- plaatselijk behandelen met Wijzopox Primer T
- plaatselijk of geheel behandelen met Wijzopox of Wijzodur coatings
- het geheel behandelen met Wijzodur coatings

Bestaand, buiten, behandeld, steenachtig

- loszittende delen en ondeugdelijke verflagen verwijderen
- reinigen/ontvetten en grondig schuren/matteren
- waar nodig reparaties uitvoeren
- plaatselijk behandelen met Wijzopox Primer T
- plaatselijk of geheel behandelen met Wijzopox Vloercoating SF, instrooien met kwartszand
- het geheel behandelen met Wijzodur coatings

Bestaand, binnen, behandeld, steenachtig

- loszittende delen en ondeugdelijke verflagen verwijderen
- reinigen/ontvetten en grondig schuren/matteren
- waar nodig reparaties uitvoeren
- plaatselijk behandelen met Wijzopox Primer T
- plaatselijk of geheel behandelen met Wijzopox of Wijzodur coatings
- het geheel behandelen met Wijzopox of Wijzodur coatings

Bestaand, binnen, behandeld, steenachtig

- loszittende delen en ondeugdelijke verflagen verwijderen
- reinigen/ontvetten en grondig schuren/matteren
- waar nodig reparaties uitvoeren
- plaatselijk behandelen met Wijzopox Primer T
- plaatselijk of geheel behandelen met Wijzopox Vloercoating SF of Wijzopox Dekverf EWN, instrooien met kwartszand
- het geheel behandelen met Wijzopox of Wijzodur coatings

Toelichting op algemene behandelingsystemen

Deze algemene behandelingsystemen zijn een indicatie. De te behandelen ondergrond en de eisen aan de afwerking bepalen welk behandelingsysteem toegepast moet worden. Voor een projectgericht verftechnisch advies kunt u contact opnemen met onze medewerkers, tel. (038) 429 11 00 of info@wijzonol.nl.

Wijzopox Primer T

Regelmatig reinigen en bijwerken beschadigen

4%.

Het jaarlijks regelmatig reinigen van het schilderwerk en het bijwerken van (mechanische) beschadigingen aan de ondergrond of het verfsysteem heeft een positieve invloed op de conditie van het behandelde bouwdeel en schilderwerk.

Hechting tussen verflagen

Tussen de lagen altijd schuren/matteren voor het verkrijgen van een goede onderlinge hechting van de verf/coatinglagen (m.u.v. muurverven).

Dauwpunt regelmatig bepalen

Bij het verwerken bij lage temperaturen het dauwpunt regelmatig bepalen. Op een aanwezige vochtfilm (dauw) op de ondergrond mag geen verf/coating worden aangebracht. De hechting en filmvorming wordt hierdoor minder. Daarnaast heeft vocht een negatieve invloed op de droging en de glans.

Reparaties en verdraagzaamheid met verf

Reparaties aan ondergronden, schilderwerk, aansluitvoegen/naden en beglazingssystemen uitvoeren met de voor dit doel geschikte producten volgens de voorschriften van de betreffende fabrikant. Bij houtreparaties gaat onze voorkeur uit naar de producten van Renovaid B.V. en bij het afdichten van beglazingsvoegen naar de Soudal Glaskit TS. Aansluitvoegen/naden bij binnenmuurverfwerk zijn prima af te dichten met de Soudal Acryrub CF2. Voor de aanvang van het schilderwerk de onderlinge verdraagzaamheid van de toe te passen producten beoordelen.

Voorbehandeling, steenachtige ondergronden

Steenachtige ondergronden moeten voor behandeling vast, draagkrachtig, voldoende uitgehard en schoon zijn. Een eventueel aanwezige cement/slikhuid op cementgebonden ondergronden verwijderen. Cementgebonden ondergronden moeten voor het aanbrengen van een verf/coating ca. 28 dagen oud zijn. Te behandelen gipsgebonden ondergronden mogen max. 2% vocht bevatten en overige steenachtige ondergronden max.

Wijzopox Primer T

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.

Wijzonol Bouwverven B.V.
onderdeel van Koninklijke
Van Wijhe Verf
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

T: 038 429 11 00
F: 038 429 11 49

info@wijzonol.nl
www.wijzonol.nl

KvK Zwolle 05063228