

Wijzopox Reparatiemortel VW



Producttypering

Oplosmiddelvrije, twee componenten reparatiemortel op basis van epoxy.

- Soepele verwerking
- Krimpvrij
- Overschilderbaar met de meest gebruikelijke (muur)verven
- Modelleerbaar
- waterdicht bij een laag van > 7 mm
- Klasse R1 volgens EN 1504-3 (niet-constructieve reparatie)

Toepassing

Buiten
Binnen

Voor niet-constructieve reparatie van betonconstructies voor zowel horizontaal, verticaal als hangend werk.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren

Grijs

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Twee componenten epoxy
Dichtheid bij 20 °C	Ca. 1,30 kg/dm ³ (gemengd product)
Vaste bestanddelen	100 volume % (100 gewichts %)
Droogtijd	Droogtijd (20 °C / 65 % R.V.): stofdroog na ca. 4 uur; overschilderbaar na ca. 16 uur; beloopbaar na ca. 16 uur (bij 7 mm laagdikte).
Overschilderen	Bij overschilderen na 24 uur de reparatieplek voorbehandelen d.m.v. mechanisch schuren. Droogtijden zijn afhankelijk van drogingscondities en aangebrachte laagdikte.
Druksterkte	46 N/mm ² (ISO 604) N/mm ²
Buigsterkte	14 N/mm ² (DIN 53452) N/mm ²
Elasticiteitsmodus	7,6 N/mm ² (ISO 527) N/mm ²
Schuifsterkte	12,5 N/mm ² N/mm ²
Treksterkte	9,8 N/mm ² (ISO 527) N/mm ²

Verwerking

Applicatie	Plamuurmes, Spaan, Troffel, Voegspijker
Verdunning	Gebruiksklaar, niet verdunnen.
Reiniging gereedschap/apparaat	Wijzonol Verdunning EP.
Verwerkingstemperatuur / R.V.	Min. 5 °C - max. 35 °C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85 %.
Praktisch rendement	Ca. 1,3 kg/l te vullen ruimte.
Mengverhouding	93,72 Gewichtsdel component A en 6,28 gewichtsdel component B
Mengwijze	Component B toevoegen aan component A. Het geheel mechanisch mengen tot een homogeen mengsel, daarna overstorten naar een andere bus of kuip en nogmaals mengen. Dit ter voorkoming van onvolledige doorharding en zachte plekken.
Potlife bij 20 °C	Voor 1 kg ca. 0,5 uur
Voorzorgmaatregelen	Bij applicatie en droging voldoende ventileren. Maak gebruik van

Wijzopox Reparatiemortel VW

persoonlijke beschermingsmiddelen als handschoenen, veiligheidsbril, geschikte schoenen, beschermende crèmes en kleding e.d.

De te behandelen ondergrond reinigen, ontvetten, schuren en stofvrij maken. Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond of onder vochtige omstandigheden.

Reparatieplekken in cementgebonden ondergronden, incl. eventueel blootliggend wapeningsstaal, voor het aanbrengen van de Wijzopox Reparatiemortel VW behandelen met een hechtlaag Wijzopox Primer SF. De mortel binnen 30 min. aanbrengen in de nog natte primerlaag ('nat in nat'). Waar nodig vooraf wapeningsstaal ontroesten (m.u.v. vliegroeit).

Milieu en gezondheid

Flampunt

Component A en B > 60 °C

Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakkingen

5 kg

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

6 Maanden (in onaangebroken verpakking)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.

Wijzonol Bouwverven B.V.
onderdeel van Koninklijke
Van Wijhe Verf
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

T: 038 429 11 00
F: 038 429 11 49

info@wijzonol.nl
www.wijzonol.nl

KvK Zwolle 05063228